FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

HYDROCOLOR TOITURE

Protège, durcit, colore et hydrofuge
Spécial surface minérale verticale

PRESENTATION :

HYDROCOLOR TOITURE est un hydrofuge microporeux de protection et de décoration des toitures neuves ou anciennes ainsi que tous les supports minéraux posés verticalement.
Grâce à sa formulation spéciale, HYDROCOLOR TOITURE est caractérisé par une excellente tenue aux UV et par une protection du film qui prévient les attaques des mousses, algues et champignons pouvant se développer en milieu humide.

AVANTAGES :

- Produit très économique à 4 actions en 1 (Protège, Durcit, Colore, Hydrofuge).
- Résistance remarquable aux intempéries et au rayonnement ultraviolets.
- Rendement élevé.
- Elaboré dans un souci de protection de l'environnement, ne contient pas de solvant pétrolier.
- Facilité d'emploi (produit à l'eau).
- Revêtement microporeux, laisse respirer le support.
- Très bonne qualité d'adhérence sur les supports minéraux.
- Propriété hydrofuge.
- COV : Ce produit contient 10g/l. COV max. Valeur limite en UE. Catégorie A/F : 130g/l (2010).

DOMAINE D'APPLICATION:

Utilisation pour la rénovation, coloration et la protection des surfaces verticales.
Convient parfaitement pour la rénovation esthétique des toitures de bâtiment à pente supérieure à 5 %, type habitations ou constructions industrielles, sur des supports variés :

- Toitures : Ardoises, tuiles béton, terre cuite, fibres ciment.
- Les solins, les souches et têtes de cheminées poreuses.
- Les pignons en pierre ou en brique exposés aux intempéries.
- Enduits et mortiers.
- Panneaux décoratifs en béton
- Clôture béton imitation bois/béton banché

MODE D'EMPLOI:

Conseils de mise en œuvre conformément au DTU 59-1 :

- Les supports auront une pente suffisante (>5%).
- Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.
- Les supports doivent être sec, sains, propres.
- Eliminer :
  - ➔ **Les laitances avec ORLACIM.**
  - ➔ **Les algues, mousses, lichens avec MOUSGOR CTE PARIS.**
  - ➔ **Les traces d'huiles, graisses avec PLURILANE.**
  - ➔ **Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec DKPASEC NW.**
  - ➔ **Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage).**
- Rincer à l'eau.
- Attendre le séchage complet avant application d'HYDROCOLOR TOITURE.

(Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre).

Remarque :

Les coloris doivent être choisis en fonction de la couleur du support.
S'agissant d'un hydrofuge coloré, il est préférable tout de même de prendre un coloris s'approchant de la teinte du support.
Ne pas appliquer lorsque le temps est humide (risque de pluie dans les 6 heures suivant l'application) ou par temps très chaud. Par forte chaleur, il est nécessaire de refroidir la surface en aspergeant de l'eau.
Effectuer un essai sur chaque support pour déterminer la consommation et l'aspect esthétique final souhaité.

Mise en œuvre :

Supports poreux, friables ou farinants, appliquer une sous couche d'HYDROCOLOR TOITURE dilué à 50% avec de l'eau à raison de 0.15 à 0.20 l/m². Laisser sécher 1 heure.
Appliquer HYDROCOLOR TOITURE en 2 couches à raison de 0.10 à 0.20 l/m² par couche.
Attendre 1 heure avant d'appliquer la deuxième couche.

(Si des coulures apparaissent à l'application par pistolet à cause d'un surdosage de produit, les retirer immédiatement à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon).

Application :

Température d'application :	Entre + 10°C et 35°C.
Hygrométrie :	En extérieur, ≤ 80% d'humidité relative.
Matériel d'application :	Brosse, rouleau, airless.
Nettoyage du matériel :	Eau (ne pas laisser sécher)

CARACTERISTIQUES:

✸ Aspect en pot :	Liquide
✸ Aspect du film :	Mat à satiné
✸ Masse volumique :	1.02 ±0.05 g.cm 3
✸ COV :	Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/f)* : 130g/l (2010).
(Directive 2004/42/CE)	Ce produit contient au maximum 10g/l.
✸ Rendement :	5 à 10m²/l couche selon la porosité du support.
✸ Séchage :	4 heures au toucher. (20°C-65%HR)
✸ Teintes :	Gris Ardoise (≈ Ral 7015)/Rouge Brique (≈ Ral 8004) Brun Normand (≈ Ral 8015)
✸ Stockage :	1 an en emballage d'origine fermé.

*(Pour plus de renseignements se référer au **§** 9 de la fiche de données de sécurité).*

SECURITE D'EMPLOI:

- ✯ Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.forlane.fr.
- ✯ Stocker à l'abri du gel.

FDDS sur demande

SEPTEMBRE 2013

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE

☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr